

dodavatel: Dawex Chemical s.r.o., e-shop: www.levnetmely.cz

technický servis, poradenství: 777 644 770, 226 259 448

(nakupujte vše na e-shopu se slevou 5% po zadání slevového kódu v košíku 1122)

Ochranná lazura na dřevo **CHEMOLUX S-Klasik S 1040**

JK 246 121 50

PN 112 316 92

Popis:

Směs pigmentových preparátů v alkydové pryskyřici a rozpouštědlech s přísadkou aditiv a UV absorbérů.

Použití:

Rozpuštělová lazura na povrchovou úpravu dřeva pro venkovní i vnitřní použití, nátěry chat, oken, podlah, plotů a pod. Má dobrou odolnost proti působení povětrnostních vlivů. Svými vodoodpudivými vlastnostmi zvyšuje rozměrovou stabilitu dřeva, speciální pigmenty a aditiva snižují vliv UV záření a tak zabraňují fyzikálně-chemické degradaci dřevěné hmoty. CHEMOLUX S – Klasik dřevo barevně upravuje a zvýrazňuje jeho přirozenou krásu.

Nepoužívat na nátěry přicházející do kontaktu s potravinami, krmivem, pitnou vodou, natírání dětského nábytku a hraček.

Barevné odstíny:

Bříza 0101, lípa - 0161, eben 0191, kaštan- 0201, ořech-0211, modřín-0221, teak-0251, mahagon- 0271, palisandr- 0281, jedlová zeleň - 0531, pinie - 0601, dub - 0631

Ředidlo

Bez ředění

FYZIKÁLNÍ A TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA

VOC:

0,790 kg/kg

TOC:

0,623 kg/kg

Objemová sušina:

13,9 ± 1 % obj.

Kategorie:

OR A.f

Hraniční hodnota VOC:

700 g/l

Maximální obsah VOC produktu

< 700 g/l

TECHNICKÉ ÚDAJE O VÝROBKU

Vlastnosti v dodávaném stavu

hustota	0,80 – 0,95 g/cm ³
výtokový čas	11 - 22 s
teoretická vydatnost	8 – 12 m ² /L
obsah neprchavých látek	nejmíň 21 % hm.

Doporučený stav podkladu:	
dřevo čisté, suché, zbavené prachu a pryskyřice, bez mastnoty	
vlhkost dřeva nejvíc 12%	
minimální teplota při aplikaci: + 5 °C	
teplota podkladu nejméně: + 10 °C	
relativní vlhkost vzduchu v rozmezí: 30 - 70 %	

Zasychání	
Stupeň 1	nejvíce 6 hod
Stupeň 2	nejvíce 12 hod
Stupeň 4	nejvíce 24 hod.

Vlastnosti hotového nátěru	
vzhled	hladký, slitý
barevný odstín	vyhovuje etalonu

Pokyny k aplikaci		
štetec/váleček		
ředidlo		bez ředidla
objem ředidla		0 %
stříkání NT		
ředidlo		bez ředidla
objem ředidla		0 %
máčení		
ředidlo		bez ředidla
objem ředidla		0 %

Nové neošetřené dřevo v exteriéru	2 - 3 vrstvy v intervalu 12 - 24 hod.
Opravné nátěry a dřevo v interiéru	1 - 2 vrstvy v intervalu 12 - 24 hod.
Dlouhodobá ochrana v exteriéru proti biologickým škůdcům a povětrnostním vlivům	1 vrstva CHEMOLUXU V 1357 NOVÝ 2 - 3 vrstvy CHEMOLUXU S - Klasik v intervalu 12 - 24 hod.

Příklad postupu:

Příprava povrchu před nátěrem:

Přebroušení (brusný papír č. 120 - 180), odstranění mastnoty, pryskyřičných míst, nečistot a prachu.

Nanášení:

1 až 3 krát nátěr lazury CHEMOLUX Klasik S 1040 podle potřeby v intervalu 12 - 24 hod. (podle savosti podkladu) spotřeba 80 - 120 g/ m² a nebo 90 - 130 ml/ m²

Nátěr, který se do 15 - 20 min. nevsákne do podkladu je nutno houbičkou a nebo textílií (která nepouští vlákno) setřít mezi jednotlivými nátěry je dobré jemné přebroušení brusným papírem č. 400 (odstraní se zvednuté vlákna dřeva)

Nanášení, ředění, čištění náradí:

Nanáší se štetcem, válečkem, máčením a nebo stříkáním v neředěném stavu na dřevo čisté, suché (max. 12% vlhkosti), zbavené pryskyřičných skvrn a odmaštěné. Před použitím lazuru dobře promíchejte ode dna obalu! Výsledný barevný odstín výrazně ovlivňuje počet nanesených vrstev nátěru, typ a struktura dřeva. Při natírání větších ploch a větším počtu obalů (hlavně různých šarží) se doporučuje smícháním zajistit jednotný odstín lazury. Nátěr zaschnutý na vzduchu (20°C/50% vlhkosti) je možné přetírat další vrstvou nátěru po 12 až 24 hod. v závislosti od teploty a vlhkosti prostředí a také savosti podkladu. Při opravách starých nátěrů, zejména fermežových, se doba nanášení další vrstvy může prodloužit až na 48 hod. Náradí se čistí ředidlem S 6006, C 6000 .